

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**



1397

Lietuvos Respublika  
 AB "Palemono keramika", Pamario g.1, 52265 Kaunas,  
 tel. 8-37 373555, 373563 faksas 8-37 373565  
 06  
 1397-CPD-0153

**Keramzito žvyras 4/8**

Partijos Nr. \_\_\_\_\_, Kiekis \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>.  
 Pagaminimo data 20--m. \_\_\_\_\_ mėn.. \_\_\_\_ d.

1. **Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:** Keramzito žvyras 4/8
2. **Naudojimo sritys:** Lengvųjų betonų gamybai, kaip lengvas ir geresnes šilumos izoliavimo savybes suteikiantis užpildas. Keramzitbetonio blokelių gamybai (kaip užpildas). Termoizoliacinė ir garsą sulaukanti medžiaga sutapdintų stogų apšiltinimui ir nuolydžių formavimui. Pamatų apšiltinimo bei drenavimo sistemos įrengimui. Grindų įrengimui ant grunto. Grindų šilumos ir garso izoliacijai įrengti tarp skirtingos paskirties patalpų.
3. **Gamintojas:** AB "Palemono keramika"
4. **Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** "Sistema 2+"
5. **Darnūs standartai:** LST EN 13055-1:2003, Lengvieji užpildai. 1 dalis. Lengvieji betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio užpildai. : LST EN 13055-1:2003/AC:2004, Lengvieji užpildai. 1 dalis. Betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio lengvieji užpildai.
6. **Notifikuota įstaiga:** VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, Linkmenų g. 28, Vilnius.
7. **Deklaruojamos eksploatacinės savybės**

Eksploatacinės savybės pavadinimas		Matavimo vienetai	Eksploatacinės savybės vertė
Dalelių forma			-
Smulkiųjų dalelių kiekis		%	0,34
Piltinis tankis (vidutinė vertė)		kg/m <sup>3</sup>	500/600
Dalelių tankis (vidutinė vertė)		Mg/m <sup>3</sup>	2,155
Trupintų dalelių procentas			NPD
Atsparumas trupinimui/skaldymui		N/mm <sup>2</sup>	1,5
Sudėtis/kiekis	Chloridų		0,0007
	Rūgštyje tirpių sulfatų	%	0,098
	Bendros sieros		0,043
Tūrio pastovumas		%	0,6
Vandens įgėris		%	≤20%
Radioaktyvumas			1 klasė
Sunkiųjų metalų išsiskyrimas			NPD
Poliaromatinių anglies junginių išsiskyrimas			NPD
Kitų pavojingų medžiagų išsiskyrimas			NPD
Atsparumas šaldymui ir atšildymui			NPD
Atsparumas šarminiai korozijai			NPD
Reaktyviųjų uolienu		%	0,02
Degumo klasė			A1
Šilumos laidumo koeficientas		W/mk	≤0,10

Granuliometrinė sudėtis, išbiros masės % per sietus	0,063	0,125	0,5	1	2	4	5.6	8	11.2	16
	0,35	0,55	0,77	1,04	1,29	3,2	25,68	91,06	100	100

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. Atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

201 m. mėn. d. Nr. \_\_\_\_\_

Kokybės ir kontrolės skyriaus viršininkė \_\_\_\_\_ Irena Preišegolavičienė

Pakrovimo data \_\_\_\_\_ Kiekis \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>.

Pirkėjas ir adresas \_\_\_\_\_

Sandėlio vedėja \_\_\_\_\_ Laimutė Burbienė  
 (parašas)